



認定番号 1706-12781-40

認定合格証

鉄骨用クランプ

CK-R37-M

CK-F37-M

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する


なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成29年 6月30日

ホリー株式会社 殿
(HORYKOREA(株) 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 伊藤 正人






試験番号 1706-12781-4001

発行日：平成29年6月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 伊藤 正



- 申請者 ホリー株式会社
- 工場名 HORY KOREA(株) 本社工場
- 種類、型式及び数量 鉄骨用クランプ(兼用型) CK-R37-M 24個
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準
第13章鉄骨用クランプ
- 試験実施日 平成29年6月16日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「4構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「6強度等」に適合している。

(2)-1 取付部の滑り試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

取付方法	直交型とした場合							平行型とした場合								
供試体組 No.	1		2		3			平均値	4		5		6			平均値
供 試 体 No.	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12			
強 度 [kN]	12.63		12.68		12.37			12.56	18.14		16.63		17.15			17.30
認定基準による値	強度6.18kN以上							平均値6.86kN以上								

(2)-2 取付部の強度試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

取付方法	直交型とした場合							平行型とした場合						
供試体組 No.	7		8		9		平均値	10		11		12		平均値
供 試 体 No.	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	
強 度 [kN]	18.04		18.38		18.29		18.23	20.1		20.3		20.2		20.2
認定基準による値	強度8.82kN以上		平均値9.80kN以上					強度13.3kN以上		平均値14.7kN以上				

(3) 表示

認定基準「7表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 1706-12781-4002

発行日：平成29年6月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 伊藤 正



- 1 申請者 ホリー株式会社
- 2 工場名 HORY KOREA(株) 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 鉄骨用クランプ(兼用型) CK-F37-M 24個
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準
第13章鉄骨用クランプ
- 5 試験実施日 平成29年6月16日
- 6 試験場所 東京試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「4構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「6強度等」に適合している。

(2)-1 取付部の滑り試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

取付方法	直交型とした場合					平行型とした場合						
供試体組 No.	1		2		3	平均値	4		5	6	平均値	
供 試 体 No.	1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
強 度 [kN]	15.84		15.67		15.05	15.52	23.22		21.07	22.88	22.39	
認定基準による値	強度6.18kN以上					平均値6.86kN以上						

(2)-2 取付部の強度試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

取付方法	直交型とした場合								平行型とした場合							
供試体組 No.	7		8		9		平均値	10		11		12		平均値		
供 試 体 No.	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24			
強 度 [kN]	14.90		14.84		14.95		14.89	17.3		17.0		19.2		17.8		
認定基準による値	強度8.82kN以上		平均値9.80kN以上					強度13.3kN以上		平均値14.7kN以上						

(3) 表示

認定基準「7表示」に適合している。

8 特記事項

特になし