



認定番号 2108-12781-18

認定合格証

単管ジョイント
HJ-48-M


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2021年8月31日

株式会社タカミヤ 殿
(HORY KOREA(株) 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2108-12781-1801

発行日：2021年8月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会 長



- 1 申請者 株式会社タカミヤ
- 2 工場名 HORY KOREA(株) 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 単管ジョイント HJ-48-M 15本
- 4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付
労働省告示第103号) 第5章継手金具 第3節単管足場用の単管ジョイント
- 5 試験実施日 2021年8月10日
- 6 試験場所 東京試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

規格第60条に適合している。

(2) 強度等

規格第61条に適合している。

(2)-1 たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 IP-20R-V32

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重1.47kN時の鉛直たわみ量[mm]	16.0	15.1	16.0	15.3	16.1	—
強度[kN]	5中止	5中止	5中止	5中止	5中止	—
厚生労働大臣規格による値	鉛直たわみ量 19mm 以下					強度 2.65 kN 以上 平均値2.94kN以上

(2)-2 伸び及び引張試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
荷重8.83kN時における伸び[mm]	0.60	0.89	0.89	0.38	0.73	—
強度[kN]	30.3	29.2	27.1	27.1	27.2	28.1
厚生労働大臣規格による値	伸び 0.9mm 以下					強度 14.7 kN 以上 平均値16.2kN以上

(2)-3 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 IP-20R-V32

供試体 No.	11	12	13	14	15	平均値
強度[kN]	52.1	40.3	58.5	37.5	37.3	45.1
厚生労働大臣規格による値	強度 37.3 kN 以上					平均値41.2kN以上

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第62条に適合している。

8 特記事項

特になし